

Fabricante:
Fábrica y Oficina Central:

Rodacal Beyem S.L
Ctra. Madrid-Alicante Km 213
(Extramuro) 02630 La Roda (Albacete)
España
Teléfono: 0034 967 44 00 18
Fax: 0034 967 44 24 74
Website: www.rodacal.com

A/A Tabihaus

Tras la realización de los ensayos de adherencia, según UNE-EN 1015 – 12. Métodos de ensayo de los morteros para albañilería: Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros para revoco y enlucido, de los productos Beyem Neocal Term, Beyem Neocal Fino y Beyem Adheterm aplicados sobre los paneles suministrados, se obtienen los siguientes resultados:

| | |
|---|---|
| <i>Beyem Neocal Fino Adherencia 7 días</i> | <i>0,21 B (rotura en el seno del mortero)</i> |
| <i>Beyem Neocal Term Adherencia 7 días</i> | <i>0,28 B/C (rotura en el seno del mortero/rotura del soporte)</i> |
| <i>Beyem Neocal Adheterm Adherencia 7 días</i> | <i>0,34 C (rotura del soporte)</i> |

Y para que así conste, se expide el siguiente documento.

A 6 de Octubre de 2022, La Roda, Albacete.



Sandra Parreño
Directora Técnica