

NOTA:

se indica como X el espesor del XPS, a definir por la D.F.

Se indica como dimensiones del panel 2600 mm x 1200 mm, pero existe también medida 3000 mm x 1200 mm, en base a la elección de la D.F. en aprovechamiento del material

Memoria descriptiva PANELES TABIHAUS INDECO ACRÍLICO:

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior INDECO ACRÍLICO y clasificación reacción a fuego EN:13501 A1-S1-d0, compuesto por perfil angular de arranque de 60 mm de ancho formado por aluminio con un espesor de 0,7 mm cumpliendo la UNE-EN-485-2 y 485-4.

Pegado de paneles TABIHAUS de un espesor de 8 mm de placa de sal y X mm de XPS, con conductividades térmicas de sus componentes: placa TABIHAUS de 0,18 W/mK, y del XPS de 0,035 W/mK, libres de hidrocarburos clorados y cloro- fluorocarbonados. Dimensiones de panel suministrado en **2600 x 1200 mm**. Tratamiento de juntas a testa, con separación de junta de 6 mm cada 14 metros lineales ejecutados, aplicación de polímero ignífugo TABIHAUS® con protección EI 240. Fijado al soporte con pegado de polímero ignífugo TABIHAUS y con tornillos autotaladrantes de cabeza avellanada, de acero cincado. Incluye colocación perfil esquina en aristas como refuerzo, así como en huecos, perfil goterón en zonas de huecos de ventanas, perfil marco en encuentro del sistema de aislamiento con la carpintería metálica, incluso parte proporcional de malla de refuerzo en el ángulo de esquinas de ventanas y puertas. La superficie de los paneles TABIHAUS se revestirá mediante mortero ADHETERM de BEYEM RODACAL , armado con malla 3,5 x 3,8 mm de luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr/m², revestida posteriormente con segunda mano de mortero de cal ADHETERM en 2 mm de espesor. imprimación acrílica coloreada Beyem Cril Fondo Liso, de la compañía Rodacal Beyem, con nº ETE 21/0061 bajo EAD 040083-00-0404. La finalización del Sistema de Aislamiento Térmico por el exterior (SATE INDECO), se realizará con revestimiento acrílico coloreado Beyem Cril, de la compañía Rodacal Beyem, con nº ETE 21/0061 bajo EAD 040083-00-0404. Clasificación Clase A1 .Color a definir por la DF. Incluso formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y ejecución de encuentros y puntossingulares.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada vista en alzado, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de > 2m² (50%) y > 4m² (100%).

Memoria descriptiva MORTERO ADHESIÓN PANELES TABIHAUS A MURO:

La fijación y revestimiento de los paneles TABIHAUS® en su cara de XPS para el Sistema de Aislamiento Térmico por el exterior SATE INDECO® , se realizará con mortero polímero modificado y de retracción compensada Beyem Adheterm, de la compañía Rodacal Beyem®, con nº ETE 21/0061 bajo EAD 040083-00-0404. El rendimiento será de ≈ 1,5-2,0 Kg/m² mm de espesor. El soporte deberá estar limpio, sano, compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán las juntas de dilatación, cuando proceda.

Memoria descriptiva REPARACIÓN PLANIMETRÍA:

El enfoscado de la superficie en acabado fratasado fino se realizará con el mortero seco gris hidrofugado de revoco y enlucido Beyem S-Gris, de la compañía Rodacal Beyem, de clase GP CSIV Wc 1 según la norma EN 998-1. El rendimiento será de ≈ 1,5Kg/m² por mm de espesor. El soporte deberá estar limpio, sano, compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán las juntas de dilatación.